

KNAUF VOEGENWIJZER

Met de speciaal ontwikkelde Knauf Flottline voeg- en afwerkingsproducten heeft u het juiste materiaal voorhanden om de naden van elk type gipskartonplaat strak mee af te werken. Bovendien is het mogelijk om het gehele oppervlak dun over te pleisteren voor het allerbeste resultaat.



OVERZICHT KNAUF FLOTTLINE VOEG- EN AFWERKINGSPRODUCTEN

45'FLOTT 5 kg zak



Eigenschappen

- Uitharding door afbindproces van gips

Verwerking

- Snel machinaal aan te maken, ook in grotere hoeveelheden
- Direct na instrooien te mixen
- Handmatige verwerking met spaan of voegmes
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten

Toepassingsgebied

- Basislaag op AK kanten met wapeningsstrook
- Tweede laag bij hogere afwerkingsniveaus

90'FLOTT 10 kg zak



Eigenschappen

- Uitharding door afbindproces van gips

Verwerking

- Snel machinaal aan te maken, ook in grotere hoeveelheden
- Direct na instrooien te mixen
- Handmatige verwerking met spaan of voegmes
- Verwerkingstijd ca. 90 minuten

Toepassingsgebied

- Basislaag op AK kanten met wapeningsstrook
- Tweede laag bij hogere afwerkingsniveaus

DIAMONDFLOTT 5 kg zak



Eigenschappen

- Uitharding door afbindproces van gips
- Extra hard
- Geïmpregneerd
- Grijs van kleur: vereffent kleurverschil tussen plaat en voeg bij A-platen

Verwerking

- Snel machinaal aan te maken, ook in grotere hoeveelheden
- Direct na instrooien te mixen
- Consistentie naar behoefte instelbaar
- Handmatige verwerking met spaan of voegmes
- Soepele verwerking, ook bij dickere consistentie
- Verwerkingstijd ca. 45 minuten

Toepassingsgebied

- Speciaal ontwikkeld voor gebruik op Diamond Board
- Toepasbaar op alle gipsplaten

UNIFLOTT 5 kg zak / 25 kg zak



Eigenschappen

- Uitharding door afbindproces van gips
- Zeer sterke voegmortel
- Crémekleurig

Verwerking

- Tot wateroppervlak instrooien en dan laten 'drinken'
- Handmatige verwerking met spaan of voegmes
- Verwerkingstijd vanaf aanmaken tot begin afbindproces ca. 45 minuten

Toepassingsgebied

- Basislaag zonder voegwapening op HRAK en HRK kanten
- Voegen van kanten met open gipskern, zoals SK, SKF en FF kanten

READYFLOTT 17 ltr emmer



Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Uitharding door droging aan de lucht
- Crémekleurig

Verwerking

- Inhoud van de emmer met mixer kort oproeren, desgewenst weinig water toevoegen
- Handmatig of met voegapparaat

Toepassingsgebied

- Basislaag op AK kanten met wapeningsstrook
- Tweede laag bij hogere afwerkingsniveaus

FINISHFLOTT 5 kg zak



Eigenschappen

- Poedervormig
- Uitharding door droging aan de lucht
- Grijs van kleur

Verwerking

- Handmatig of machinaal aan te maken
- Handmatige verwerking met de spaan
- Een week verwerkbaar, mits goed afgesloten of afgedekt bewaard

Toepassingsgebied

- Fijne afwerking van alle gevulde voegen
- Dunne filmlaag op gehele oppervlak bij afwerkingsniveau A

FINISHFLOTT PASTA 20 kg emmer



Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Uitharding door droging aan de lucht
- Mooie witte kleur
- Zeer glad oppervlak

Verwerking

- Inhoud van de emmer met mixer kort oproeren, desgewenst weinig water toevoegen (max. 200 ml)
- Handmatig of met airless machine

Toepassingsgebied

- Fijne afwerking van alle gevulde voegen
- Dunne filmlaag op gehele oppervlak bij afwerkingsniveau A

SPECIALE PRODUCTEN

- Knauf Safeboard Spachtel
- Knauf Fireboard Spachtel


TIP: De meeste Flottline poedermaterialen (op UniFlott na) kunnen machinaal gemixt worden. Stel de mixer in op een laag toerental en mix niet langer dan nodig.

FLOTT LINE


Als voegspecialist bepaalt uw werk het eindresultaat. Dan kiest u toch zeker voor het beste materiaal?

Overzicht van kantvormen en hun voegafwerking

AK Afgeschuinde kant, kartonmanteld



HRAK Halfronde afgeschuinde kant, kartonmanteld




HRK Halfronde kant, kartonmanteld




SKF Snijkant met facet, niet kartonmanteld




SK Snijkant, recht gezaagde, niet kartonmantelde kant




SK Cleaneo Akoestiekplaat



FF Cleaneo Akoestiekplaat



AK/SK Mengvoeg



AFWERKINGSNIVEAUS VOOR KNAUF PLATEN

Niveau	A	B	C	D	E	F	
Afwerkingsniveau:	Glad oppervlak voor hoge visuele eisen.	Glad oppervlak voor normale visuele eisen.	Egaal oppervlak.	Egaal oppervlak.	Afgevoegd oppervlak.	Niet afgevoegd oppervlak.	
Bewerkingseisen van oppervlak en voegen:	Voegen gevuld en oppervlak volledig gefilmd. Vrij van bewerkings-groeven, holle voegen en oneffenheden.	Voegen gevuld, gefinisht en geschuurd. Vrij van bewerkings-groeven, holle voegen en oneffenheden.	Voegen gevuld en gefinisht. Oneffenheden en bewerkings-groeven 1 mm zijn toegestaan.	Voegen gevuld. Oneffenheden en bewerkings-groeven 1 mm zijn toegestaan.	Voegen gevuld.	n.v.t.	
Toepassingsgebied:	Geschikt voor hoog- en zijdeglanzende verfsystemen en dun (vinyl)behang.	Geschikt voor gematteerde verfsystemen of dunne en licht-gekleurde afwerkingen van behang, textiel en fijn gestructureerde afwerking, zoals (spuit)pleisters met korrelgrootte 1 mm.	Geschikt voor zwaar vinylbehang of middelgrof gestructureerde afwerking, zoals glasvezelvlies met grove structuur en (spuit)pleisters met korrelgrootte van 1 t/m 3 mm.	Geschikt voor grof gestructureerde afwerking zoals, (spuit)pleisters met korrelgrootte > 3 mm, stucwerk en bouwbehang.	Uitsluitend geschikt voor functionele toepassing.	Geschikt voor tegelwerk, betimmeringen, stucwerk, tijdelijke constructies e.d.	
Vlakheidstoleranties in mm bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:	0,4 m	< 1 mm	< 1 mm	< 1,5 mm	< 2 mm	n.v.t.	n.v.t.
	1 m	1,5 mm	2 mm	4 mm	5 mm	5 mm	5 mm
	2 m	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Vlakheidstoleranties van een hoek in mm bij een onderlinge afstand tussen de meetpunten van:	0,4 m	2 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Toelichting	Niveau A: Hoogste kwaliteit en daarbij de meest effectieve methode voor een gelijkmatig oppervlak. De kans op aftekenen van voegen en het doorschijnen van bevestigingsmiddelen wordt door de filmlaag geminimaliseerd, zichtbare oneffenheden kleiner dan 1 mm zijn bij strijklicht niet te vermijden.		Niveau B: Normale kwaliteit waarbij kans op aftekening van de voegen en doorschijnen van bevestigingsmiddelen aanwezig is.				
Visuele beoordeling	Tijdens de beoordeling mag het te controleren oppervlak niet door strijklicht, afkomstig van direct zon- en/of kunstlicht, worden aangelicht.						
Proefvlak	Bij niveau A en B is het raadzaam vooraf een proefvlak te benoemen als referentie voor het overeengekomen resultaat.						

Bron: Bedrijfschap Afbouw-versie 2007



Het nieuwe Knauf Floffline assortiment
 Het afwerken van uw gipskartonwanden en -plafonds is
 een serieuze zaak. Dit bepaalt namelijk de kwaliteit van
 het eindresultaat. Gebruik daarom de juiste materialen voor
 de juiste toepassing. Deze voegenwijzer helpt u een keuze
 te maken uit de voeg- en afwerkingsmaterialen van het
 nieuwe Knauf Floffline assortiment. De voegenwijzer geeft u
 bovendien een handig overzicht van de juiste opbouw van
 de verschillende, meest voorkomende voegtypen en van de
 afwerkingsniveaus, hun toleranties en toepassingsgebieden,
 zoals deze zijn opgenomen in hoofdstuk 44 van het STABU.
 Meer informatie over voegen vindt u in de brochure
 'Knauf Floffline voegmaterialen'.

KNAUF

Spiegelglad voegen en afpleisteren

FLOTT LINE