

Product informatieblad

Editie:01/2003

Identificatienummer:

Versie NL: 04/12/2013

Sika® Snelcement

Sika® Snelcement

Product**omschrijving**

Sika® Snelcement is een kant-en-klaar, zeer snel uithardend cementpoeder.

Toepassingsgebieden

Zeer snel uithardend cementpoeder voor het direct stoppen van waterlekkages, versneld uitharden van mortels, snel afdichten van gaten en scheuren, stellen van putten, kozijnen, goten en vele andere werkzaamheden.

**Eigenschappen/
voordelen**

- 1-Component product
- Kant-en-klaar
- Snelle afbinding en uitharding
- Handzame verpakking

Productgegevens**Uiterlijk/kleur**

Poeder/grijs

VerpakkingEmmer à 3 kg (pallet à 72 emmers)
Emmer à 6 kg (pallet à 55 emmers)**Opslag****Opslagconditie/
houdbaarheid**

In originele verpakking droog opgeslagen tussen +5°C en +25°C ca. 18 maanden.

Technische gegevens**Opmerking**

Fysieke eigenschappen bij +23°C/R.L.V. 50% tenzij anders vermeld

Basis

Cement

Soortelijk gewicht

1,0 kg/ltr

Systeeminformatie**Ondergrond**De ondergrond dient schoon en vrij te zijn van vet, olie en losse delen
Vaak zal het noodzakelijk zijn de ondergrond te stralen of te schuren.
Vooraf bevochtigen!**Mengverhouding**

Water : poeder = 1 : 2,5 - 3,5

Mengtijd

Maximaal 20 seconden

**Verwerkingstijd/
uitharding bij +23°C**

30 – 60 seconden

Systeemopbouw**Materiaalverbruik**

10 - 20% van cementgewicht, afhankelijk van de situatie en ondergrond

Verwerkingstemperatuur

Minimaal +5°C

Aanbrengen**Lekkages:**Meng 1 deel water met 2,5 tot 3,5 volumedelen Sika® Snelcement.
Mengtijd maximaal 20 seconden. Massa direct met een handschoen, troffel of

spaan op de ondergrond verwerken en vasthouden tot de lekkage stopt. Na ca. 30 tot 60 seconden begint de afbinding van de Sika® Snelcement massa, afhankelijk van de temperatuur van het poeder en het aanmaakwater.

Versnellen cement- en betonmortels:

Sika® Snelcement vooraf toevoegen en mengen door de nog droge mortel.

Montagemortel:

Door toevoegen van zilverzand aan Sika® Snelcement ontstaat een versnelde montagemortel. Consistentie en afbindtijd kunnen worden ingesteld door meer of minder water toe te voegen, indien gewenst.

Gereedschappen	Handschoenen, spaan of troffel,
Reinigen	Gereedschappen kunnen worden gereinigd met water. Uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd. Handen en huid reinigen met zeep.
Voorzorgsmaatregelen	
Beschermende maatregelen	Aanraking met huid of ogen kan irritatie veroorzaken draag handschoenen en beschermingsmiddelen. De gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op de verpakking dienen te worden nagekomen.
Belangrijk	Overgebleven materiaal moet volgens de plaatselijke voorschriften worden verwijderd. Gedetailleerde informatie over gezondheid en veiligheid, alsmede gedetailleerde voorzorgsmaatregelen, zoals fysieke, toxicologische en milieugegevens, kunt u vinden in het productveiligheidsinformatieblad.
Milieu	Raadpleeg het meest recente productveiligheidsinformatieblad
Transport	Raadpleeg het meest recente productveiligheidsinformatieblad

Wettelijke kennisgevingen

De informatie, met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten, die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig, dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productveiligheidsinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product. Exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Nederland

Telefoon +31 (0) 30 241 01 20
Fax. +31 (0) 30 241 44 82
www.sika.nl