

TOEPASSING

- Universele kunststofdispersie voor vele toepassingsgebieden, zoals:
 - Voorstrijkmiddel voor vrijwel alle sterk of zwak zuigende ondergronden.
 - Aanbrand-voorstrijkmiddel voor gladde en gesloten ondergronden (tegelwerk, staal, polystyreen, e.d.).
 - Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout.
 - Toeslagmiddel voor verbetering van cement, gips- en kalkmortels.

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Hechtmiddel geschikt voor diverse toepassingen.
- Vermindert of reguleert de zuigende werking van de ondergrond.
- Versterkt de oppervlaktecohesie van de ondergrond en verbetert de hechting.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Ontdoe de ondergrond van losse delen.
- Krab niet harde ondergronden af (afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking, etc.).
- Schuur dekvloeren op basis van anhydriet over de totale oppervlakte op om de oppervlaktefilm te verwijderen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling : kunststofdispersie met een vast stofgehalte van 50%
 Gebruik : niet onder de 5°C verwerken
 Droogtijd : ca. 2-4 uur bij 20°C/50% relatieve luchtvochtigheid
 Verdunner : water
 Soortelijk gewicht : 1,06

LET OP

- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
- Niet onder 5°C verwerken.

DOSERING

Toepassing weber.flevo uni	Dosering
1. Voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden.	1 volumedeel weber.flevo uni op 3 delen water.
2. Aanbrand-voorstrijkmiddel op gladde, niet zuigende ondergronden.	weber.flevo uni , grof zand, cement en water in de volumeverhouding 1:1:1:1; mengsel aanbrengen met een stoffer in een laag van 2 à 3 mm.
3. Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout.	1 volumedeel weber.flevo uni op 1 deel water aanbrengen; na 24 uur drogen opnieuw voorstrijken met weber.flevo uni en water in de volumeverhouding 1:3.
4. Toeslagmiddel in mortels.	Maximaal 10% van het cementgewicht toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel (bij vloerverwarming minimaal 5%). zie doseringstabel
5. Voorstrijkmiddel voordat er verf op de wand geplaatst wordt.	Bij muurverf weber.flevo uni 1:5 verdunnen.



Universeel hechtmiddel.

Voor alle ondergronden
 • Morteltoeslagmiddel
 • Aanbrandmiddel

VERKOOPEENHEDEN

Kunststof emmers à 1, 5 en 10 liter.

VERBRUIK

Ca. 30 m² per liter, afhankelijk van de toepassing en porositeit van de ondergrond.

GEREEDSCHAP

Bij gebruik als voorstrijkmiddel aanbrengen met roller, kwast, stoffer of spuit.

KLEUR

Wit.

HOUDBAARHEID

Houdbaar tot 1 jaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.





Kluswijzer

Product	Reiniging	Voorstrijken	Mortel-verbetering	Roet/nicotine vlekken
weber.flevo uni				
weber.flevo ISO				
weber.flevo OGV				
weber.ad amirol				
weber.ad snel				
weber.vezels				
weber.zoutzuur				
weber.klin baroli (gevel)				

Doseringstabel

Alle genoemde getallen zijn maximale waarden

Bij alle producten is het de maximale dosering.

Beamix product	Weber product	Verpakking kg	Weber.ad amirol	Weber.ad snel (max dosering)	Weber.ad mics	Weber.ad kleurstof
Basis Beton 75		Zak 25 kg	20 ml / 25 ml	120 g / per zak*	niet	200 g / zak
Constructiebeton 100		Zak 25 kg	25 ml / 50 ml	130 g / per zak*	niet	200 g / zak
Beton 135		Zak 25 kg	25 ml / 50 ml	niet	niet	200 g / zak
Betonmortel 111 Comfort		Zak 18 kg	25 ml / 50 ml	150 g / per zak*	niet	140 g / zak
Stucmortel 500		zak 25 kg	25 ml / 50 ml	niet	niet	200 g / zak
Stucmortel 504		zak 25 kg	25 ml / 50 ml	niet	niet	200 g / zak
	weber.mix vlak	Emmer 20 kg	20 ml / 40 ml	niet	niet	160 g / emmer
	weber.mix raap	Emmer 20 kg	25 ml / 50 ml	niet	niet	160 g / emmer
Metselmortel 320		Zak 25 kg	20 ml / 40 ml	niet	niet	200 g / zak
Metselmortel 320-A		Zak 25 kg	20 ml / 40 ml	niet	niet	200 g / zak
Metselmortel 320 Comfort		Zak 20 kg	25 ml / 50 ml	niet	niet	200 g / zak
Metselmortel 320 ECO		Zak 25 kg	niet	niet	niet	200 g / zak
Metselmortel 322		Zak 25 kg	25 ml / 50 ml	niet	niet	200 g / zak
Metselmortel 329		Zak 25 kg	niet	niet	niet	200 g / zak
Metselmortel 348		Zak 25 kg	niet	niet	niet	200 g / zak
Voegmortel 332 UR+		Zak 25 kg	niet	niet	niet	250 g / zak
Deco tuinmortel 860		Emmer 20 kg	25 ml / 50 ml	niet	niet	160 g / emmer
Steenfix 862		Emmer 20 kg	25 ml / 50 ml	niet	niet	160 g / emmer
Basis Zandcement 729		Zak 25 kg	25 ml / 50 ml	100 g / per zak	25 ml	200 g / zak
Zandcement Extra 730		Zak 25 kg	30 ml / 60 ml	150 g / per zak	30 ml	200 g / zak
Zandcement Extra 730 Comfort		Zak 20 kg	40 ml / 80 ml	200 g / per zak	40 ml	200 g / zak
Vloermortel Snel 731		Zak 25 kg	25 ml / 50 ml	100 g / per zak	20 ml	200 g / zak

* alleen te gebruiken in geval van ongewapend beton.

