

Vorstrijkmiddel voor wand en vloer

Basis Acrylaatdispersie.

Kleur Lichtroze.

Productvoordelen

- Zeer emissiearm, Emicode EC 1 plus
- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Verwerkersvriendelijk
- Gunstig verbruik
- Universeel toepasbaar
- Goed indringend vermogen
- Voor binnen en buiten



Prestaties en eigenschappen

Soortelijk gewicht	1,0 kg/l.
Verbruik	6 - 9 m ² per kg.
Vochtbestendigheid	Goed.
Veroudering	099 Dispersieprimer vertoont na droging geen verouderingsverschijnselen.
Alkalibestendigheid	099 Dispersieprimer is bestand tegen alkalisch vocht.
Classificatie	Emicode EC 1 plus getest conform EN 13999-2/4.
Veiligheid en milieu	Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.forbo-bonding.nl .

Toepassing

Impregnerend voorstrijkmiddel voor:

- verbetering van de hechting van afdichtingsmiddelen, tegellijmen en egalisatiemiddelen op absorberende gips- en cementgebonden wanden en vloeren, plaatmaterialen e.d. Niet geschikt voor gesloten ondergronden; hiervoor de 051 Europrimer Quartz gebruiken.
- versterking van de toplaag van enigszins afzandende wanden en vloeren.

Verwerking

Verwerkings-temperatuur	Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
Gereedschap	Vachtroller, kwast of spuit.
Droogtijd	1 - 2 uur, afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ondergrond.
Opslag	Vorstvrij opslaan. Beschermen tegen hoge temperaturen.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroke verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

Ondergrond

- De ondergrond dient schoon, vet- en stofvrij, droog, druk- en trekvast te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 352 en 18 356.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

099 dispersieprimer

Gebruiksaanwijzing

- 099 Dispersieprimer dun en gelijkmatig aanbrengen met kwast en/of vachtroller.
- De primer kan ook verspoten worden.
- Een droogtijd van 1 - 2 uur aanhouden.
- Oude lijmresten vooraf zorgvuldig schuren en stofvrij maken.
- Bij verlijming van tegels met 725 Alphycol op een anhydriet vloer een droogtijd van ca. 1 uur aanhouden.
- Verbruik 100 - 150 gr/m².

Verzendenheid

Overdoos 12x1 kg. cans. Pallet à 24 stuks.
Jerrycan à 10 kg. Pallet à 60 stuks.

Kwaliteit en garantie

Telefoon	+31 75 627 16 30
Telefax	+31 75 628 35 64
E-mail	info.eurocol@forbo.com
Telefoon	+32 2 464 10 42
Telefax	+32 2 464 10 11
E-mail	inge.borre@forbo.com

Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



099 Dispersieprimer

Dubo

De tegellijmen en voorstrijkmiddelen van Forbo Eurocol BV voldoen aan de volgende specificatienummers van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

S265 / B265 / U265	Gebruik voor tegelwerk op wanden oplosmiddelvrije wandtegelbevestiging.
S261 / B261 / U261	Gebruik voor tegelwerk op vloeren oplosmiddelvrije vloertegelbevestiging.
S296 / B296 / U296	Gebruik voor voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- of impregneermiddel.
S067 / B067 / U067	Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

Rekenmodel

Klik [hier](#) om het verbruik te berekenen.

099 dispersieprimer

Artikelgegevens

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



099 09-12