

Egalisatiemiddel voor de wand

**Basis** Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en kunststofbindmiddelen.

**Kleur** Grijs.

---

## Productvoordelen

---

- Voor binnen en buiten
- Vochtbestendig
- Vorstongevoelig
- Hoge eindsterkte
- Uitstekend verwerkbaar
- Chromaatarm
- Laagdikte van 2 tot 10 mm



---

## Prestaties en eigenschappen

---

<b>Verbruik</b>	Ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> per mm laagdikte.
<b>Eindsterkte</b>	658 Wandoforte is voldoende sterk om er zware wandbekledingsmaterialen, zoals bijv. keramische tegels en natuursteen, direct op te verlijmen.
<b>Classificatie</b>	CSIV conform NEN-EN 998-1; Multifunctionele pleistermortel met verhoogde druksterkte en verlaagde waterabsorptie voor gebruik onder keramisch tegelwerk.
<b>Veiligheid en milieu</b>	Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website <a href="http://www.eurocol.com">www.eurocol.com</a> .
<b>Veroudering</b>	658 Wandoforte vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.

---

## Toepassing

---

Voor het egaliseren en herstellen van cementgebonden en andere steenachtige wanden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen e.d., waarop tegelwerk aangebracht dient te worden.

---

## Verwerking

---

<b>Laagdikte</b>	658 Wandoforte kan in één laag tot 10 mm dikte worden opgebracht.
<b>Mengverhouding</b>	25 kg 658 Wandoforte op 6 liter water.
<b>Wachttijd</b>	Het verdient aanbeveling de mortel 2-3 minuten te laten rijpen. Hierna nogmaals mengen.
<b>Verwerkingstijd</b>	De aangemaakte mortel binnen 20 minuten verwerken.
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	Vanaf 10° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
<b>Afbindtijd</b>	Minimaal 12 uur. Gedurende deze periode de wand niet verder bewerken.
<b>Opslag</b>	Koel, droog en in gesloten verpakking.
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

# 658 wandoforte

---

## Ondergrond

---

- 658 Wandoforte kan op elk type starre, druk- en trekvaste, cementachtige ondergrond, welke schoon, droog, vet- en vuilvrij is, worden toegepast.
- Vooraf gesloten ondergronden zoals bestaand wandtegelwerk goed ontvetten met 014 Euroclean. Vervolgens goed naspoelen met schoon leidingwater en de ondergrond volledig laten drogen.
- Gladde en gesloten wanden voorstrijken met 051 Europrimer Quartz (binnentoepassing).
- Alle onstabiele en slecht hechtende verf- en kalklagen eerst verwijderen.
- Poreuze wanden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
- Gaten en scheuren vooraf vullen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

---

## Gebruiksaanwijzing

---

- Voeg 25 kg 658 Wandoforte toe aan 6 liter water koel en schoon leidingwater.
- Meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch tot een klontvrij geheel.
- De mortel enige minuten laten staan, nogmaals mengen en binnen 20 minuten op de wand aanbrengen met een vlakspaan.
- Hierbij eerst de mortel in een dunne laag voorzetten en hierna "nat in nat" de ondergrond voorzien van de gewenste laagdikte van maximaal 10 mm.
- Indien nodig de wand vlak afreien en binnen 60 minuten nabewerken al naargelang het gewenste eindresultaat.

# 658 wandoforte

---

## Verzendenheid

---

Zak à 25 kg. Pallet à 42 stuks.

---

## Kwaliteit en garantie

---

Prestatieverklaring (Declaration of Performance):



658 Wandoforte

---

## Milieu en gezondheid

---

### Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



658 Wandoforte

---

## Rekenmodel

---

Klik [hier](#) om het verbruik te berekenen.

---

## Bestektekst

---

In onze bestekservice vindt u STABU en neutrale bestekteksten betreffende:

- Vloerbedekkingslijmen
- Voorstrijkmiddelen
- Egalisatiemiddelen

Klik [hier](#) om de bestekservice te starten.

---

## Artikelgegevens

---

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code
658	Wandoforte	25 kg	8 710345 658010

# 658 wandoforte

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND  
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



658 07-13