

eurocol 708 tegellijm super - stofarm

Superieure poedertegellijm

Basis Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen en een hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen.

Kleur Grijs.

Productvoordelen

- Geschikt voor praktisch alle ondergronden
- Uitermate geschikt voor houten vloeren
- Blijvend flexibel
- Hoge aanvangsleeftijd
- Hoge eindhechting
- Geen verouderingsverschijnselen
- Uitstekend verwerkbaar
- Chromaatarm
- Stofarm
- Voor wand en vloer



Prestaties en eigenschappen

Verbruik	1,75-4 kg/m ² , afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel. Zie ook bij de afbeelding van de vertandingen.
Classificatie	C2TE conform NEN EN 12004 en S1 conform NEN EN 12002. Een flexibele poedertegellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd.
Veroudering	708 Tegellijm Super vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen
Veiligheid en milieu	Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.com
Stoffactor	< 5% bestanddelen met een deeltjesgrootte van < 2 µm (micrometer)

Toepassing

- Voor het verlijmen van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkergekleurd natuursteen op alle soorten ondergronden, zoals beton, zand/cement-dekvloeren, hout, bestaand tegelwerk, granito en vloerverwarmingsconstructies e.d. Geschikt voor binnen toepassingen.
- Niet geschikt voor buitentoeepassingen en bij waterdruk (constante vochtbelasting). Hiervoor een vocht- en vorstbestendige tegellijm van Eurocol gebruiken.
- Voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer onze 711 Uniflex of 681 Marmercol gebruiken.

Verwerking

Mengverhouding	25 kg 708 Tegellijm Super op ca. 7,5 liter water. 5 kg 708 Tegellijm Super op ca. 1,5 liter water.
Wachttijd	Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nog eens flink doorroeren en op de ondergrond aanbrengen.
Open tijd	Binnen 20-30 minuten de tegels in het lijmbed plaatsen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur.
Verwerkings-temperatuur	Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).
Verwerkingstijd	De aangemaakte lijm binnen 90 minuten verwerken.
Afbindtijd	1-5 dagen, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding.
Opslag	Koel, droog en in gesloten verpakking.
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.

Ondergrond

- De ondergrond dient voldoende druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondergrond vlak, droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig DIN 18 352.
- Houten vloeren, bestaande uit vloerdelen, dienen voldoende ondersteund te zijn (maximale balkafstand 60 cm). Hierop watervast multiplex (minimaal 12 mm dik) schroeven zodat een starre constructie ontstaat. Daarna voorstrijken met 099 Dispersieprimer. Maximaal tegelformaat 30x30 cm.
- Voor calciumsulfaatgebonden gietvloeren (anhydriet) geldt dat bij het bereiken van 0,5% restvocht, de vloer voorgestreekt dient te

worden met 099 Dispersieprimer (droogtijd minimaal 12 uur).

- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

708 tegelijm super - stofarm

Gebruiksaanwijzing

- Voeg 25 kg 708 Tegelijm Super toe aan ca. 7,5 liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer (ca. 600 tpm), tot een klontvrij geheel.
- De mortel enige minuten laten staan, nogmaals flink doorroeren en op de ondergrond aanbrengen met een voorgeschreven lijmkam (zie afbeeldingen verbruik/vertanding).
- Binnen 20-30 minuten de tegels met een schuivende beweging in het lijmbed drukken. Controleer hierbij regelmatig of de rugzijde van de tegels volledig met de lijm in contact is gekomen. Overtollige lijm direct uit de voegen verwijderen
- De aangemaakte lijm beslist binnen 90 minuten verwerken. Geen extra water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen.
- Onder normale omstandigheden, d.w.z. een temperatuur van 20° C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%, kan het tegelwerk na minimaal 24 uur worden afgevoegd.

Verzendenheid

Zak à 25 kg. Pallet à 42 stuks.

Doos à 5x5 kg. Pallet à 24 stuks.

Verbruik/vertanding poedertegelijm:

De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. De keuze van de vertanding dient zodanig te zijn dat een minimum lijmcontactvlak van 80% wordt bereikt (gelijkmatig verdeeld over de achterzijde van de tegel). Controleer het lijmcontactvlak regelmatig.

Vertanding nr. 19
Vb. ca. 1,75 kg/m²



Vertanding nr. 12
Vb. ca. 2,5 kg/m²



Vertanding nr. 13
Vb. ca. 3,5 kg/m²



Vertanding nr. 14
Vb. ca. 4 kg/m²



Kwaliteit en garantie

Prestatieverklaring (Declaration of Performance):



708 Tegelijm Super

Telefoon	+31 75 627 16 30
Telefax	+31 75 628 35 64
E-mail	info.eurocol@forbo.com
Telefoon	+32 2 464 10 42
Telefax	+32 2 464 10 11
E-mail	inge.borre@forbo.com

708 tegellijm super - stofarm

Milieu en gezondheid

Veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155



708 Tegellijm Super

Dubo

De tegellijmen en voorstrijkmiddelen van Forbo Eurocol BV voldoen aan de volgende specificatienummers van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

S265 / B265 / U265	Gebruik voor tegelwerk op wanden oplosmiddelvrije wandtegelbevestiging.
S261 / B261 / U261	Gebruik voor tegelwerk op vloeren oplosmiddelvrije vloertegelbevestiging.
S296 / B296 / U296	Gebruik voor voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- of impregneermiddel.
S067 / B067 / U067	Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu.

Rekenmodel

Klik [hier](#) om het verbruik te berekenen.

Bestektekst

In onze bestekservice vindt u STABU en neutrale bestekteksten betreffende:

- Tegellijmen
- Voegmaterialen
- Voorstrijkmiddelen

Klik [hier](#) om de bestekservice te starten.

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code	Min. bestelh.
708	Tegellijm Super	25 kg	8710345000666	
708	Tegellijm Super	5x5 kg	8710345708036	
708	Tegellijm Super	5 kg	8710345000000	5 stuks

708 tegellijm super - stofarm

ONZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BERUSTEN OP ZORGVULDIGE LABORATORIUMPROEVEN EN UITVOERIGE PRAKTIJKERVARINGEN. WIJ KUNNEN ECHTER GEEN VERANTWOORDING VOOR UITGEVOERDE WERKEN NEMEN EN RADEN U DAAROM AAN OM ZELF TER PLAATSE PRAKTIJKPROEVEN TE NEMEN. OVERIGENS VERWIJZEN WIJ NAAR ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN.

FORBO EUROCOL BV • INDUSTRIEWEG 1-2 • NL-1512 NA WORMERVEER • HOLLAND
T +31 (0)75 627 16 00 • F +31 (0)75 628 35 64 • E INFO.EUROCOL@FORBO.COM

MET DE UITGAVE VAN DIT PRODUCTBLAD KOMEN ALLE VOORGAANDE PRODUCTBLADEN TE VERVALLEN.



708 07-13